

*Naturbelassenes Vintageleder mit samtig weicher Oberfläche.  
Patina und Gebrauchsspuren verleihen dem Leder mit der Zeit ein einzigartiges Erscheinungsbild.*

## Technische Daten

Einsatzbereich	Möbel, Objekt, Schuhe, Lederwaren aller Art		
Rohware	Süddeutsche und österreichische Rinderhäute		
Gerbung / Herstellung	Mineralgerbung		
Färbung	Im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen		
Zurichtung	gewachste Oberfläche		
Lederart	Anilin gewachst		
Farben im Lagerprogramm	8 (gemäß Farbkarte - Stand April 2017)		
Lieferung	Ab 1 Haut aus dem Lagerprogramm		
Sonderfarben	Ab einer Menge von 40 Häuten		
Lieferbedingung	Ab Werk Großbottwar		
Stärke	1,4 - 1,6 mm		
Durchschnittsmaß	5,6 m <sup>2</sup>		
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3	
Weiterreißfestigkeit	DIN EN ISO 3377-1	≥ 20 N/mm	
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640		
	trocken	50 Zyklen	≥ 3
	nass	20 Zyklen	≥ 3
	Schweiß	20 Zyklen	≥ 3
pH-Wert	DIN EN ISO 4045	> 3,5	
Haftung der Zurichtung	DIN EN ISO 11644 / IUF 470	≥ 2,5 N/10mm	
Brandverhalten	Der Artikel erfüllt diverse Brandschutznormen. Diese senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.		
Pflege	Durch die gewachste Oberfläche ist es möglich das Leder immer wieder in sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurückzuführen und die Farbe aufzufrischen. Es bedarf nur des Einsatzes des von LCK entwickelten Pflegeproduktes "Keralux Pflegelotion für Lederartikel Vintage Spezial".		
Hinweise	Unsere Leder entsprechen bezüglich PCP-Gehalt und AZO-Farbstoffen den derzeit gültigen Bestimmungen der Chemikalienverbotsverordnung Abschnitt 15 bzw. der Bedarfsgegenständeverordnung der Bundesrepublik Deutschland.		
	Außerdem bestätigen wir, dass in unseren Ledern Chrom VI nicht nachweisbar ist.		
	Der Grenzwert von 5 mg PCP/kg Leder wird nicht überschritten.		