

*Naturbelassenes Vintageleder mit samtig weicher Oberfläche.
Patina und Gebrauchsspuren verleihen dem Leder mit der Zeit ein einzigartiges Erscheinungsbild.*

Technische Daten

Einsatzbereich	Möbel, Objekt, Schuhe, Lederwaren aller Art		
Rohware	Süddeutsche und österreichische Rinderhäute		
Gerbung / Herstellung	Mineralgerbung		
Färbung	Im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen		
Lederart	Anilinleder, leicht poliert		
Farben im Lagerprogramm	10 Farben (Stand 2021)		
Lieferung	Ab 1 Haut aus dem Lagerprogramm		
Sonderfarben	Ab einer Menge von 50 Häuten		
Lieferbedingung	Ab Werk Großbottwar		
Stärke	1,0 - 1,2 mm		
Durchschnittsmaß	5,5 m ²		
Lichteuchtigkeit	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3	
Weiterreifestigkeit	DIN EN ISO 3377-1	≥ 20 N/mm	
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640		
	trocken	50 Zyklen	≥ 3
	nass	20 Zyklen	≥ 3
	Schwei	20 Zyklen	≥ 3
	bei schwarz gilt die Stufe ≥ 2		
pH-Wert	DIN EN ISO 4045	> 3,5	
Brandverhalten	Der Artikel erfllt diverse Brandschutznormen. Diese senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.		
Pflege	Monatlich vorsichtig mit einem sauberen, nebelfeuchten Baumwolltuch abwischen. Hierfr demineralisiertes Wasser nutzen.		
Hinweise	Unsere Leder entsprechen bezglich PCP-Gehalt und AZO-Farbstoffen den derzeit gltigen Bestimmungen der Chemikalienverbotsverordnung Abschnitt 15 bzw. der Bedarfsgegenstndeverordnung der Bundesrepublik Deutschland.		
	Auerdem besttigen wir, dass in unseren Ledern Chrom VI nicht nachweisbar ist. Der Grenzwert von 5 mg PCP/kg Leder wird nicht berschritten.		