

SCANDINAVIAN

Technische Daten

Einsatzbereich	Möbel, Objekt, Schuhe, Lederwaren aller Art		
Rohware	Süddeutsche und österreichische Rinderhäute		
Gerbung / Herstellung	Mineralgerbung		
Färbung	Im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen		
Lederart	Semianilin		
Farben im Lagerprogramm	23 Farben (Stand 2025)		
Lieferung	Ab 1 Haut aus dem Lagerprogramm		
Sonderfarben	Ab einer Menge von 40 Häuten		
Lieferbedingung	Ab Werk Großbottwar		
Stärke	1,1 - 1,3 mm		
Durchschnittsmaß	5,6 m ²		
Lichteuchtigkeit	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3	
Weiterreißfestigkeit	DIN EN ISO 3377-1	≥ 20 N/mm	
Dauerfaltverhalten	DIN EN ISO 5402-1	> 20.000 Knickungen	
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640		
	trocken	50 Zyklen	≥ 3
	nass	20 Zyklen	≥ 3
pH-Wert	DIN EN ISO 4045	≥ 3,5	
Pflege	Monatlich mit einem sauberen, nebelfeuchten Baumwolltuch abwischen. Hierfür demineralisiertes Wasser nutzen. Evtl. sparsamer Einsatz von geeignetem KERALUX®-Pflegemittel.		
Hinweise	Unsere Leder entsprechen bezüglich PCP-Gehalt und AZO-Farbstoffen den derzeit gültigen Bestimmungen der Chemikalienverbotsverordnung Abschnitt 15 bzw. der Bedarfsgegenständeverordnung der Bundesrepublik Deutschland.		
	Außerdem bestätigen wir, dass in unseren Ledern Chrom VI nicht nachweisbar ist.		
	Der Grenzwert von 5 mg PCP/kg Leder wird nicht überschritten.		